

**INFORME DE ENSAYO OFICIAL DIGITAL N° 613.346**
SII N° 1003 / RF / 2010**Finalidad del ensayo: Resistencia al fuego de un elemento de construcción vertical.**
Uso: Muro divisorio en edificios.**NORMA :** NCh 935/1 Of.1997 "Prevención de incendio en edificios - Ensayo de resistencia al fuego - Parte 1: Elementos de construcción en general.**PROCEDIMIENTO :** SHA - PP - 350 "Procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al fuego de elementos de construcción verticales (tabiques, muros)".**EMISOR :** Laboratorio de Incendios, Sección Ingeniería Contra Incendios del IDIEM de la Universidad de Chile. Dirección: Plaza Ercilla 883 - Santiago.**SOLICITANTE:** GREENTOP S. A.
Eliodoro Yañez N° 1231, Providencia.
Teléfono: 2640404 Fax: 2641434
Representante: Alberto Hochstetter.**FECHA DEL ENSAYO:** 23 de Agosto de 2010**1. Características del elemento**

El elemento de construcción está formado por una estructura metálica que consta de siete montantes verticales (pie-derechos), hechos con perfiles de acero galvanizado tipo CA de 60 x 38 x 6 x 0,85 [mm] distanciados entre ejes cada 0,4 [m] aproximadamente, y de dos soleras (inferior y superior) tipo C de 62 x 25 x 0,85 [mm]. Esta estructuración está forrada por ambas caras con dos planchas de yeso-cartón tipo "Volcanita RF" de 15 [mm] de espesor cada una. Las juntas están selladas con cinta de fibra de vidrio JuntaPro Volcán y Masilla Base JuntaPro Volcan. Todo el conjunto está unido por medio de tornillos punta broca de 1¼" y 1⅝", colocados entre sí a 300 [mm]. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento, los cuales están rellenos con una aislación de lana granulada de celulosa de 60 [mm] de espesor y densidad media aparente de 150 [kg/m³], esta lana de celulosa se coloca en forma proyectada y queda adherida en la cara interior de las planchas de yeso-cartón. El espesor total del elemento resulta ser de 120 [mm].

2. Dimensiones del elemento ensayado

Ancho	2,2 [m]	El peso del elemento es de 306 [kg]
Alto	2,4 [m]	
Espesor	0,12 [m]	





I.Nº 613.346

3. Descripción del ensayo										
3.1 El ensayo consiste en exponer el elemento bajo prueba y por una de sus caras, al calor de un horno de modo de imprimirle una temperatura, según la curva normalizada de tiempo - temperatura señalada en NCh 935/1 Of. 97, regida por la relación $T = 345 \log(8t + 1)$, donde T es la temperatura del Horno en grados Celsius por sobre la temperatura inicial, T_0 , y t es el tiempo transcurrido expresado en minutos, como se muestra a continuación:										
t, minutos	0	5	15	30	60	90	120	150	180	
T+T ₀ , °C	20	576	739	842	945	1006	1049	1082	1110	
3.2 De acuerdo a la norma, las condiciones de ensayo deben corresponder a un incendio real. Para cumplir con ello, el elemento en prueba debe ser de tamaño natural o bien de dimensiones relativamente grandes como se señala en 1.2. Para tal efecto se dispone de un horno con quemador a gas licuado de una potencia cercana a las 500.000 kcal/h y de una boca capaz de admitir el elemento bajo ensayo.										
3.3 Las temperaturas se miden por medio de termocuplas en la cara expuesta al fuego y por radiación infrarroja en la cara no expuesta.										
3.4 Criterios de resistencia al fuego										
Capacidad de soporte de carga: La determina el instante en que el elemento no pueda seguir cumpliendo la función de soporte de carga para la cual fue diseñado.										
Aislamiento térmico: La determina el tiempo transcurrido en ascender la temperatura de la cara no expuesta hasta 180 °C puntual o 140 °C promedio por sobre la temperatura ambiente inicial.										
Estanquidad: La determina el instante en que las llamas (o gases de alta temperatura) se filtran por las juntas o a través de eventuales grietas o fisuras formadas durante el ensayo.										
Emisión de gases inflamables: Los gases emitidos por la cara no expuesta, se considerarán inflamables si arden al aproximar una llama cualquiera y continúan espontáneamente ardiendo al menos durante 20 s de retirada la llama.										
4. Valores de referencia										
De acuerdo a la norma NCh 935/1 los elementos de construcción, una vez sometidos a ensayos de resistencia al fuego, se clasifican, de acuerdo a su duración, en las siguientes clases:										
Clase F0	menor de 15 minutos									
Clase F15	mayor o igual a 15 y menor de 30 minutos									
Clase F30	mayor o igual a 30 y menor de 60 minutos									
Clase F60	mayor o igual a 60 y menor de 90 minutos									
Clase F90	mayor o igual a 90 y menor de 120 minutos									
Clase F120	mayor o igual a 120 y menor de 150 minutos									
Clase F150	mayor o igual a 150 y menor de 180 minutos									
Clase F180	mayor o igual a 180 y menor de 240 minutos									
Clase F240	mayor o igual a 240 minutos.									



I.Nº 613.346

5. Resultados y Observaciones.

Capacidad de soporte de carga:

El elemento no se sometió a carga mecánica.

Aislamiento térmico:

La temperatura puntual máxima admisible de 198 °C en la cara no expuesta al fuego se produjo a los 145 minutos de iniciado el ensayo, lo que determinó el tiempo de resistencia al fuego, según lo expresado en 3.4. En ese instante la temperatura promedio era de 112 °C.

Estanduidad:

El elemento se mantuvo estanco a las llamas hasta el final del ensayo.

Emisión de gases inflamables:

Durante el ensayo no hubo emisión de gases inflamables.

Observaciones adicionales:

El elemento de prueba se apoyó sobre una vigueta de hormigón armado y se empotró con yeso sobre la boca del horno, fijándolo con una barra de acero colocada horizontalmente en la parte superior del elemento. El sello se hizo con lana mineral y yeso.

Previo al ensayo, el elemento en prueba se mantuvo en el Laboratorio durante tres días para lograr la humedad de equilibrio. El contenido de humedad no se determinó.

Como el elemento es simétrico la cara expuesta al fuego fue escogida al azar.

El panel sufrió deformaciones, las cuales no llegaron a ser causa de falla.

Al término del ensayo la cara expuesta al fuego estaba destruida.

6. Conclusiones

Resistencia al fuego, según NCh 935/1 Of.97, bajo las condiciones de ensayo señaladas en el presente informe.

145 minutos.

Clasificación del elemento analizado, de acuerdo a los valores de referencia dados en la norma chilena NCh 935/1 Of.97, anexo A.

Clasificación F120

Nota: Considerando lo señalado en la norma NCh 935/1 el resultado obtenido es válido sólo para el elemento ensayado y bajo las condiciones estipuladas en el presente documento, ya que el valor de resistencia al fuego puede variar si se cambian los detalles constructivos.

Miguel A. Pérez A.
Jefe Unidad Incendios
Sección Habitabilidad



Miguel Bustamante S
Jefe Sección Habitabilidad
IDIEM - Universidad de Chile

Santiago, 07 de Septiembre de 2010

Para verificar este documento ingrese a: <http://repositorio.idiem.cl>

El código del documento es: U8KICyd5t4